

Poznámky:	
Černé uhlí	Výhřevnost těžného černého uhlí Qir: 21,11 MJ/kg, popelnatost Ad 4,00 %.
Hnědé uhlí	Výhřevnost těžného hnědého uhlí Qir se pohybuje v rozmezí 9,79 - 17,95 MJ/kg, popelnatost Ad v rozmezí 18,52 - 42,80 % a obsah síry Sd v rozmezí 1,10 - 2,90 %.
Lignit	Lignit v roce 2022 nebyl těžen.
Stavební suroviny	Vyhrazená ložiska nerostných surovin jsou vlastněna Českou republikou. Nevyhrazená ložiska (zejména hodně šterkopísků, stavebního kamene a cihlářských surovin) jsou součástí pozemku a vlastněny pozemkovými vlastníky.